

SKIASIS

Protection

PERLITE 20

CHARACTERISTICS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	22%
Visible Light Reflected(interior)	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία(εσωτερικά)	24%
Visible Light Reflected(exterior)	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία(εξωτερικά)	25%
UV Radiation Rejected	Απόρριψη Υπεριώδους (UV) Ακτινοβολίας	99%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	29%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	14%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφόμενη Ηλιακή Ενέργεια	57%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0,36
Glare Reduction	Μείωση Αντηλιάς	76%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	700w/m ² /h
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	70%